

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКТИВАТОР

Сухая смесь на основе высококачественного белого цемента, полимерных добавок и фракционированных наполнителей. Предназначена для создания бесшовных декоративных покрытий. Можно затворять водой, но для максимальной прочности, эластичности и влагостойкости рекомендуется использовать профессиональный активатор SIMI.

СОСТАВ

вязущее: белый портландцемент

наполнители: фракционированный кварцевый песок, микрорамор.

добавки: полимерные модификаторы, пластификаторы, гидрофобизаторы.

ЦВЕТ СМЕСИ БЕЗ КОЛЕРА:

Алебастровый

РАСХОД:

0,83 – 1,25 кг на квадратный метр (на 1-3 мм слоя). Расход может отличаться в зависимости от толщины слоя, материалов основания, рисунка, кривизны стен.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ:

1-3 мм

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ:

1 кг смеси на 0,24-0,27 л воды или активатора

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОЙ СМЕСИ:

4-6 часов (при периодическом перемешивании без воды)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НАНЕСЕНИЯ:

От +10°C до +25°C

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

От -40°C до +80°C

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев

SIMI

MICROCEMENT

SLEEK - CEMENT ARTE

ГЛАДКИЙ БЕТОН

10 кг

8-10м2
средний расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- стены и перегородки (внутренние работы)
- полы (под финишной защитой)
- влажные зоны (ванные, душевые, кухни)
- столешницы, подоконники, лестницы
- декоративные элементы интерьера
- наружные работы (дома, лестницы, террасы)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

- 1 Подготовка основания: очистить, обезжирить, обработать кварцевой грунтовкой.
- 2 Смешивание: добавить сухую смесь в воду или активатор, перемешать миксером до однородной пасты.
- 3 Нанесение: наносить шпателем или кельмой в 2-3 слоя.
- 4 Защита: финишное покрытие полиуретановым лаком.



Отсканируйте QR-код
Инструкция по применению

SIMI-GROUP.RU

Произведено:
Индивидуальный
предприниматель
Рузакова Ольга Ивановна
ИНН/ОГРНИП
470404349018 /
325470400124405

Адрес производства:
190020, г. Санкт-Петербург,
Лифляндская улица, 3