

Расход: ~ 8-12 м² / 1 л
(за 1 слой для гладких
поверхностей) *в зависимости
от впитывающей способности
основания

Температура нанесения:
От +10°C до +25°C.

Время высыхания:
на отлип - от 40 до 60 минут в стандартных условиях.;
(температура +20°C, относительная влажность воздуха 65%).
межслойная сушка - 3-4 часа при температуре +20°C.

Технические данные (при +23°C):

Химическая основа: Водная дисперсия алифатических полиуретанов
и акриловых сополимеров | Внешний вид: Непрозрачная жидкость
молочно-белого цвета | pH 8.5 ± 0.5 | Сухой остаток 40% (±2%) |
Плотность ~1.05 г/см³ | Степень блеска < 85-95 Йод. (высокоглянц.).

Ударная прочность:
Не менее 50 см.

Твёрдость плёнки:
Не менее 0,6 условных единиц по шкале маятникового прибора.

Состав: Композиция акриловых и полиуретановых латексов,
функциональные добавки, вода.

Индивидуальный предприниматель
Рузакова Ольга Ивановна

ИНН/ОГРНИП 470404349018 / 325470400124405
Адрес производства: 190020, г. Санкт-Петербург,
Лифляндская улица, 3.



SIMI-GROUP.RU

**Температура эксплуатации
готового покрытия:**
От -40°C до +80°C.

Рекомендуемо:
2-3 слоя для достижения
оптимальных защитных
и декоративных свойств.

SIMI

Pro ArtGuard

POLYURETHAN
ACRYLIC
LACQUER
crystal gloss

Полиуретан-акриловый глянцевый лак

Универсальное финишное покрытие
для внутренних и наружных работ.
Создает износостойкий, водоотталкивающий
глянцевый слой на любых поверхностях.

250 МЛ

ГИБРИД ПОЛИУРЕТАНА И АКРИЛА

Полиуретан-акриловый **SIMI**
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

Универсальный однокомпонентный полиуретан-акриловый лак
на водной основе, глянцевый.

Подходит для:

- Минеральных и каменных поверхностей
- Деревянных поверхностей
- Других поверхностей

Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать.
Наносить кистью с синтетической щетиной, велюровым валиком или
краскораспылителем. Избегать излишне толстых слоев.

Меры предосторожности



Хранить в недоступном
для детей месте.



Использовать средства
индивидуальной защиты.



Работать в хорошо
проветриваемом
помещении.

При попадании в глаза немедленно промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу.
Не выливать в водоёмы и канализацию.

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C
до +30°C. Беречь от прямых солнечных лучей и замерзания. **Гарантийный
срок хранения — 24 месяца с даты изготовления в не вскрытой упаковке.**
Транспортировать при положительных температурах.